SK Zaprawa do spoinowania cegieł elewacyjnych, klinkierowych oraz płytek klinkierowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Mineralna, dostępna w kolorach wg. wzornika
- Zminimalizowane ryzyko wystąpienia wykwitów solnych
- Bardzo duża przyczepność do podłoża
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie >15 N/mm^2
- Po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, deszcz)
- Hydrofobowa po związaniu
- Paroprzepuszczalna

ZASTOSOWANIE:

- Do spoinowania cegieł elewacyjnych, klinkierowych, ręcznie formowanych oraz do płytek elewacyjnych
- Wymagana minimalna głębokość spoiny 15 - 20 mm
- Wewnątrz i na zewnątrz

PODŁOŻE:

Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości zaprawy murarskiej usunąć. Spoinowanie rozpocząć po ok. 14 dniach od momentu murowania. Przed spoinowaniem podłoże lekko zwilżyć wodą za pomocą zraszacza w celu zwiększenia przyczepności.

OBRÓBKA:

Zawartość opakowania 25 kg zmieszać z ok. 2,5 – 3,0 l wody (aby zachować jednolity odcień koloru, należy zawsze dozować taką samą ilość wody). Zaprawę SK dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadeł wolnoobrotowych lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji wilgotnej tzw. „mokrej ziemi". Właściwie przygotowana zaprawa po ściśnięciu w dłoni i otwarciu tworzy zwartą bryłkę i nie pozostawia mokrego śladu. Przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w ciągu ok. 30 minut. Nie wolno w czasie prac dodawać dodatkowo wody do wcześniej przygotowanej zaprawy, ponieważ może to wpłynąć na zmianę kolorystyki. Aplikacja zaprawy SK następuje za pomocą zestawu do fugowania od góry do dołu. Spoinę należy nakładać mokre na mokre zagęszczając jednocześnie strukturę zaprawy poprzez docisk fugówką ze stali nierdzewnej lub innych narzędzi. Głębokość spoiny powinna mieścić się w przedziale od 15 mm do 20 mm. Zaleca się wykonanie spoiny pełnej (zlicowanej) lub wklęsłej (półokrągłej). Przy głębokości fugi poniżej 15mm może dochodzić do wykruszania. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwamy tylko i wyłącznie suchą, miękką szczotką. Używanie wody do czyszczenia jest niedopuszczalne !

Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz) przez ok. 7 dni. W tym celu spoinowane powierzchnie należy osłonić plandeką, folią lub matami. Należy zapewnić przy tym odpowiednią wentylację wokół spoinowanego elementu. Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach 5-25°C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas wiązania i wysychania.

ZUŻYCIE:

Ok. 6 kg/1m^2, zależy od formatu cegły.

OPAKOWANIE:

Worki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej. 48 worków na palecie.
Data produkcji – nadruk na boku worka

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych folią.
Czas magazynowania : 12 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych workach

UWAGA:

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20ºC i 65% wilgotności powietrza. Opisane wyżej właściwości materiału są opisem produktu i należy traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o badania i doświadczenia praktyczne, które nie uwzględniają jednak wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn silnie alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. Stosować standardowe metody ochrony skóry, oczu i układu oddechowego. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

UTYLIZACJA:

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

DANE TECHNICZNE:

Jakość i niezawodność	**Spoiwo zgodne z normą PN-EN 197**
Grupa zapraw	**M15 wg PN-EN 998-2:2012**
Wytrzymałość na ściskanie	**> 15 N/mm^2**
Uziarnienie	**0 - 1 mm**
Czas zużycia	**ok. 30 minut**
Temperatura obróbki	**od +5°C do +25°C**
Zużycie wody	**ok. 2,5 - 3,0 l**

CE

0790

PCB-Polska Sp.J., ul Szczawiowa 53D, 70-010 Szczecin

PN-EN 998-2

12

Nr deklaracji właściwości użytkowych : DOP-PL-6/13

PCB SK

PN-EN 998-2:2012

zaprawa murarska wg projektu, do zastosowania jako zaprawa spoinująca w murach licowych, do stosowania na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Reakcja na ogień:	A1
Wytrzymałość na ściskanie:	M 15
Początkowa wytrzymałość na ścinanie:	0,15 N/mm² (wartość tab.)
Absorpcja wody:	0,12 kg/(m²*min^{0,5})
Zawartość chlorków:	≤0,1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:	15/35 (wartość tab.EN 1745)
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$:	≤0,83 W/(mK) dla P=50% ≤0,93 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)

Trwałość(odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Załącznik B



Niebezpieczeństwo
WE 266-043-4

H315: działa drażniąco na skórę
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

P102 - chronić przed dziećmi
P260 - nie wdychać pyłu
P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PCB-Polska Sp.j.
ul. Szczawiowa 53D
70-010 Szczecin
Tel/fax +48 91 488 88 22
info@pcb-polska.pl
www.pcb-polska.pl